


強力両面テープ

パネルタックテープ

建材ボード接着の 仮止めに!



厚生労働省指定 **VOC** (揮発性有機化合物) を
意図的に使用していません

住宅内装用 強力両面テープ

- 石膏ボード
- 珪酸カルシウムボード
- キッチンパネル
- 合板 など

※垂直に荷重のかかる用途には使用できません。

低温接着性・粗面接着性に すぐれています。


- クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。粘着剤は厚生労働省指定 VOC (揮発性有機化合物) を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
- 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。



パネルタックテープ

【使い方】

- ①テープを貼る面についたホコリや油、水分をきれいにふき取ってください。(このとき化学雑巾は使用しないでください。)
- ②テープを必要な長さに切り、貼りつけるものに十分に圧着してください。(粘着面に手を触れたり、貼り直しをすると接着力が弱くなります。)
- ③はくり紙をはがし、貼りつけたい場所に十分に圧着してください。
- ④テープ本来の接着力が得られるまで24時間かかります。それまでは大きな力をかけないように注意してください。



<使用できない素材と場所>

- ポリエチレン・ポリプロピレン
- はがれやすい塗装面
- 塩化ビニル
- 常に高温・多湿な所
- 軟質ゴム
- 常に浸水する所
- フッ素・シリコン等で処理された面
- 水分がしみ込む面
- 壁紙・砂壁・セーイ壁など材質の弱い面

規格

品名	厚さ	幅	長さ
パネルタックテープ	1.2mm	20mm	10m

材料構成

基材	特殊ポリオレフィン系フォーム
粘着剤	合成ゴム系粘着剤
はくり紙	紙

物性データ


試験項目	規格値	試験方法	
粘着力	N/20mm	10以上	JIS-Z-1541準拠
保持力	1kg/20mm×31mm	60分以上	JIS-Z-1541準拠

外装

品名	外装入箱	ダンボール寸法(L×W×H)mm
パネルタックテープ	60巻	530×356×225

標準施工量 1巻 3×8サイズ1枚分

【断面図】



で注意

■時計やガラス製品など貴重品やこわれやすいものには使用しないでください。■被着体や貼りつけ条件によってははがれたり落下する可能性があります。必ず他の接合方法(接着剤や溶接・ボルトなど)と併用してください。■記載の用途以外には使用しないでください。■幼児の手の届く所に置かないでください。■直射日光の当たる所や高温多湿になる所に置かないでください。■貼りつけ面によっては変色するおそれがあります。はがす際には貼りつけ面を傷めたり、のり残りする場合があります。あとが残っても差し支えない所で使用してください。■のり残りした場合は市販ののりはがし専用用品をお使いください。

日東エルマテリアル株式会社

本社	大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル5F	TEL 06(6101)0771	FAX 06(6101)0775
東京支店	東京都品川区東五反田1-21-13 ファーストスクエア五反田5F	TEL 03(5447)2828	FAX 03(5447)3030
名古屋支店	愛知県名古屋市中区錦2-3-4 名古屋錦フロントタワー3F	TEL 052(219)5630	FAX 052(219)5631
大阪支店	大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル5F	TEL 06(6101)0772	FAX 06(6101)0773
西日本支店	広島県広島市中区白島中町2-15 メゾン山田1F	TEL 082(511)1085	FAX 082(511)1086
北日本営業所	宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル5F	TEL 022(292)7611	FAX 022(296)3047
北関東営業所	群馬県高崎市旭町46-2 高砂ビル高崎西口8F	TEL 027(321)3375	FAX 027(321)3378
北陸MDB	石川県金沢市広岡1-1-18 伊藤忠金沢ビル8F	TEL 06(6101)0772	FAX 06(6101)0773
明石営業所	兵庫県明石市大明石町1-2-37 YS明石ビル5F	TEL 078(919)4551	FAX 078(919)4553
四国営業所	香川県高松市仏生山町甲1-13	TEL 087(815)5060	FAX 087(888)3070
九州営業所	福岡県福岡市博多区博多駅前南1-8-13 博多駅前Rビル6F	TEL 092(474)6292	FAX 092(474)6307

●お問い合わせは下記の取扱い店へ