

文書番号：TSCS-P-0011

2026年8月27日

日東電工（上海松江）有限公司

開発本部 開発2課

作成：侯猛 承認：丁军义

上海市松江工業区連陽路716号

TEL +86-021-5774-2184

FAX +86-021-5774-2185

日東電工 上海製 PVC テープ

No.21特性報告

1. 構成



粘着剤

ビニル基材

2. 試験方法

JIS Z 0237 & JIS C 2107:2011 に準じる。

3. 標準サイズ

厚さ	幅(mm)	長さ(m)	*色
0.20	指定幅	20	黒、白、緑、黄、灰、青、赤、茶、 アイボリー、透明

*仕様以外は、相談させていただきます。

4. 一般特性

【 表 1 : No.21 特性評価結果 】

項目		単位	No.21
厚さ		mm	0.189
引き剥がし粘着力	対ステンレス板	N/19mm	2.50
	対自背面	N/19mm	1.93
巻戻し力	低速(0.3M/min)	N/19mm	2.66
引張強さ		N/19mm	67
伸び		%	209
体積抵抗率		$\Omega \cdot \text{cm}$	1.3×10^{14}
絶縁破壊電圧		KV/mm	59

以上

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。ご使用いただく前に、被着体(テープに貼り合わせる材料)との適合性をご確認の上、ご使用検討をお願いいたします。尚、この文書に係る知的所有権は、日東電工（上海松江）有限公司にあります。当社に無断の複写、転載は固くお断りいたします。不明な点は、文書発行部門へお問い合わせください。