

PRODUCTS DATA SHEET

防水水切シート L A



用 途

- 住宅用のサッシ下端
- ベランダの笠木部分
- 壁と手すりの取り付け部分

構造・材質

不織布
合成ゴム

特 長

- 耐久性の高いEPDM系ゴムシートを使用した製品です。
- はさみやカッターにて簡単に切る事ができ、また折り曲げ易い素材であるため、使用箇所
の形状に応じた納め方が可能です。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

特 性

項目		単位	特性値	試験条件
引張り強度	長手方向	N/3 c m	99.4	試験体を23℃の恒温槽内に1時間放置した後、引張試験機を用いて測定を実施。引張速度は500mm/min
	幅方向	N/3 c m	71.2	
伸び率	長手方向	%	92.0	
	幅方向	%	130.0	
引き裂き強度	長手方向	N	14.7	
	幅方向	N	39.0	
低温巻付試験		-	変化なし	試験体を-15℃の恒温槽内に1時間放置した後、恒温槽内でφ7mmの鉄芯に試験体を巻きつけた時の表面状態
釘穴シール性		-	漏れなし	<p>試験体を①23℃の恒温槽で24時間放置、②恒温層を80℃まで上げて24時間放置、③恒温槽を-10℃まで下げて24時間放置。 この操作を1サイクルとして計10サイクルを行ない、下記の図の状態を作成し5日間放置後、漏水有無の確認を行う。</p> <p>【図】</p>

製品サイズ

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)
0.65	300	20	4
	500	10	

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。